

# HAUS

**Haus Primer Universal Extra Rápido:** produto que confere as superfícies, ótima aderência, fácil aplicação, secagem rápida, flexibilidade e lixamento.

## ACABAMENTO

Disponível: Acetinado

## CORES

Disponível: Branco – Cinza N 6.5 – Vermelho.

## INDICAÇÃO

Indicado como fundo para preparação de superfícies de madeira, metais ferrosos, repintura automotiva, pinturas industriais, autopeças e implementos agrícolas.

## EMBALAGENS

18 Litros e 3,6 Litros

## PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

### 1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**Madeira Nova e Repintura:** lixar as farpas da madeira e eliminar o pó e brilho (repintura), da superfície com um pano embebido de diluente. Aplicar uma demão de Primer Acabamento Haus. Em caso de fissuras ou imperfeições utilizar massa para madeira em seguida mais uma demão de Primer Acabamento Haus.

**Ferro Novo, Ferrugem e Repintura:** Remover a oleosidade da superfície com diluente e aplicar fundo específico para o acabamento desejável (Ferro Novo). Lixar e eliminar totalmente o pó e a ferrugem, limpar com pano embebido em diluente e aplicar fundo específico para o acabamento desejável (Ferrugem). Lixar e eliminar as partes soltas como também o brilho limpar com pano embebido em diluente e aplicar fundo específico para o acabamento desejável (Repintura).

**Alumínio, Galvanizado e Inox:**remover a oleosidade e a tinta antiga e mal aderida limpar com pano embebido no diluente e aplica

### 2. APLICAÇÃO

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com espátula/ régua ou similar para que o produto se trone homogêneo. Antes e durante a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal de aplicação.

### 3. DILUIÇÃO

Diluir de 60 a 80% com Thinner Acabamento.

### 4. CAMADAS

Recomendamos a aplicação de 1 a 3 camadas (demãos) com intervalo de 20 minutos entre camadas.

### 5. RENDIMENTO

35 a 40 m<sup>2</sup>/galão/demão.

Considerando aplicação em 1 demão(camada), podendo variar em função da experiência do aplicador e as condições da superfície.

### 6. SECAGEM

10 a 15 minutos ao toque; Manuseio: 40 a 60 minutos; Final: 16 horas

Lixamento: 2 a 4 horas com lixa grana 320 – 400:

### 7. FERRAMENTAS

Pistola com pressão de 40 a 50 lb/pol<sup>2</sup>.

# HAUS

## USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO.

**Uso do local:** o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

**Conservação:** a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

**Armazenamento:** manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

**Haus Primer Universal Extra Rápido:** Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais e solventes.

## PERIGO

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigens.

Evite inalar vapores, pode provocar danos aos pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

## ATENÇÃO

**Em caso de contato com a pele:** lave com água e sabão em abundância. **Em caso de contato com os olhos:** enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. **Em caso de inalação acidental:** levar a pessoa a local fresco e ventilado. **Em caso de incêndio:** utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. **Não ingerir o produto:** caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo esta embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do nosso site [www.haustintas.com.br](http://www.haustintas.com.br).

## RECOMENDAÇÕES

**Sobre o ambiente:** não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.