

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: BORRACHA LÍQUIDA

O Produto conta com um filme flexível para alvenarias, cobre fissuras finas de até 0,3mm. Sua formulação elástica permite que o filme, depois da tinta seca, se transforme em uma membrana elástica que impermeabiliza e cria hidrorrepelência contra batidas de chuvas e evita novas micro fissuras pelos movimentos do substrato.

Acabamento: Semi acetinado.

Segue classificação conforme norma ABNT:NBR 11702 Tipo 4.5.16 e 4.5.5 e atende os requisitos de qualidade da NBR 15079-2

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Este produto não deve ser aplicado quando houver fortes correntes de ventos, quando a temperatura de aplicação estiver alterada ou quando a superfície que receberá o produto estiver suja ou úmida. Qualquer tipo de superfície que receberá o produto deverá sempre encontrar-se seca, limpa, lixada e livre de qualquer tipo de gordura, ferrugem, pó, resíduos de pintura velha ou borracha. Em caso de repintura é necessário aplicar previamente Haus Fundo Preparador. A aplicação não deverá ser interrompida até que toda a superfície receba o produto.

Para que a aplicação deste produto alcance um melhor resultado, a superfície que será impermeabilizada deverá estar totalmente limpa, não apresentando nenhum vestígio de óleos, desmoldantes, graxas, natas de cimento ou qualquer tipo de partículas soltas.

SUPERFÍCIE	DILUIÇÃO	CAMADAS	RENDIMENTO	SECAGEM
Paredes e fachadas Indicada para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, fibrocimento, blocos de cimento e massa acrílica. Atenção:este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.	Superfícies não seladas: 1ª camada (demão) diluir em 20%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) de 10%. Este produto exige homogeneização.	Recomendamos a aplicação mínimo de três demãos	Lata 18L: até 90m ² por embalagem acabada Lata 16L: até 80m ² por embalagem acabada Lata 16,2L: até 80m ² por embalagem acabada Galão 3,6L: até 18m ² por embalagem acabada Galão 3,2L: até 16m ² por embalagem acabada O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.	Ao toque: 1 h Entre demãos: No mínimo 4 h e no máximo 8 h Final: 24 h Cura Total: 240 h

FERRAMENTAS

Rolo de lã, pincel ou trincha. Antes e durante a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

BANDEJA DE PINTURA



PINCEL OU TRINCHA



FITA CREPE



ROLO DE LÃ



COMPOSIÇÃO

Água, Emulsão acrílica elastomérica, polímero acrílico modificado, cargas minerais, espessantes, glicóis e conservantes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidade(g/mL)	1,10	1,30
pH	8,50	9,50
Sólidos(%)	50	60
Viscosidade(KU)	110	140

USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

USO NO LOCAL	CONSERVAÇÃO	ARMAZENAMENTO	RECOMENDAÇÕES
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.	A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.	Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e arejado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.	Sobre o ambiente: Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo esta embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas.com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
CNPJ: 18.177.506/0001-36
ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N
KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL
Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente**