HAUS

TINTAS E REVESTIMENTOS

Data: 09/05/2024

BOLETIM TÉCNICO

HAUS - PRIMER UNIVERSAL

Produto proporciona excelente aderência e poder de enchimento, rápida secagem e lixabilidade.

INDICAÇÃO

Indicado como fundo para preparação de superfícies de madeira, metais ferrosos, repintura automotiva, pinturas industriais, auto-peças e implementos agrícolas. Para superfícies de difícil aderência como galvanizados, alumínio e chapas zincadas, necessário promotor de aderência tipo Wash Primer. Usado como fundo preparador para receber esmaltes sintéticos e acrílico monocomponente.

TEOR DE SÓLIDOS	ACABAMENTO	EMBALAGENS
Por Volume: 45 +/- 2%	**Disponível nas cores:** Disponível: Branco - Cinza N 6,5 - Vermelho Óxido	**Galão:** 3,6 litros **Lata:** 18 litros

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

DILUIÇÃO	CAMADAS	SECAGEM
60 a 80% com Haus Thinner Acabamento H-80.	1 a 3 camadas, com intervalo de no mínimo 20 minutos entre camadas.	**Ao Toque:** 10 a 15 minutos **Manuseio:** 45 a 60 minutos **Lixamento:** 02 a 04 horas com lixa grana 320-400

RENDIMENTO	FERRAMENTAS
40 m^2/galão/demão	Revólver (Pressão de 40 a 50 libras)/Airless FITA CREPE AIRLESS

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Formulado a partir de Resinas Especiais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, solventes aromáticos, acetatos e álcoois, e aditivos especiais.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO_2, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas.-com.br.

Fabricado por:
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
CNPJ: 18.177.506/0001-36
ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N
KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL
Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente**