HAUS

TINTAS E REVESTIMENTOS

Data: 18/07/2025

BOLETIM TÉCNICO

HAUS DESENHO PREMIUM

Textura de Grãos médios, indicados para texturizar ambientes internos e externos, devidamente seladas, indicado para supercie de reboco, concreto, fibrocimento ou massas niveladoras. Pode ser aplicado sobre gesso desde que a supercie de gesso seja isolada com o Haus Sela-Gesso ou Haus Fundo Preparador, e depois Haus Selador. Sua fórmula hidrorrepelente ajuda a proteger a supercie contra as ações do tempo, aumentando sua durabilidade. Segue classificação da norma NBR 11702 po 4.6.2, ABNT NBR 16912, ABNT NBR 17012, e ABNT NBR 17134. **OBS:** Produtos pigmentados recomendamos não usar lotes diferentes em um mesmo ambiente, pois haverá chances de se ter diferença de tonalidade.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A parede deve estar limpa e lixada, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade. Se você idenficar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais. Se a parede esver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas. Aplique previamente uma demão de Haus Fundo Preparador. Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de pintar. Não ulizar argamassas, ou outros produtos cimencios para corrigir pequenas imperfeições da supercie quando for ulizar revesmentos acrílicos, podendo ocasionar manchas na aplicação.


SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, concreto e cimentado.

DILUIÇÃO

Dilua o produto com até 3% de água para acabamentos baixo. Para acabamentos altos aplicação sem diluição. Este produto exige homogeneização.

FERRAMENTAS



CAMADAS

Recomendamos a aplicação em 1 camada.

RENDIMENTO

De 7 a 11 m² / acabado cada barrica de 20 kg
De 8 a 12 m² / acabado cada barrica de 23 kg
Considerando aplicação em 1 demão (camada), O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a supercie, ferramenta ulizada, experiência do aplicador e espessura de camada ulizada na supercie.

SECAGEM

Ao toque: 4 horas
Intervalo entre demãos: 8 horas (caso necessário a segunda camada)
Cura Total: 360 horas (15 dias)
Este tempo pode variar de acordo com as condições climácas locais no momento. da aplicação.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrilica modificada, cargas inertes, adivos especiais, biocidas e água.

PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	Mínimo	Máximo
Densidade(g/mL)	1,70	1,90
pH	8,50	9,50
Sólidos(%)	75	85
VOC (g/L)	49	

USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Uso do local: O ambiente poderá ser ulizado imediatamente após a secagem final da pintura.
Conservação: A supercie poderá ser limpa ulizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.
Armazenamento: Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e arejado. Manter e transportar sempre na posição vercal. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reulizada ou perfurada.

RECOMENDAÇÃO

Sobre o ambiente: Não ulize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relava do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em supercies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e venlado. Em caso de incêndio: ulize pó químico seco, CO_2, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquácos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras supercies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do nosso site **www.hausntas.com.br.**

Fabricado por:
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA.
CNPJ: 18.177.506/0001-36
ROD. CEZÁRIO JOSÉ DE CASTILHO S/N
KM 486 | ZONA RURAL | CEP: 15.819-899 | CATANDUVA-SP-BRASIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério



Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente!**