

BOLETIM TÉCNICO

HAUS - TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Produto de secagem rápida, ótima resistência à abrasão e cor. Excelente aderência ao pavimento, cobertura e flexibilidade. Acabamento Fosco.

INDICAÇÃO

Indicado para demarcação de pavimentos rodoviários de base betuminosa e concreto. Sinalização de áreas industriais e condomínios residenciais, quadras esportivas, rodovias, vias urbanas e pátios de aeroportos. Atende norma ABNT/NBR 11862.

TEOR DE SÓLIDOS	ACABAMENTO	EMBALAGENS												
Por Volume: 53% VOC: 458 g/L	<table border="1"> <tr> <td>Cor</td> <td>COR MUNSELL</td> </tr> <tr> <td>Branca</td> <td>N 9,5</td> </tr> <tr> <td>Amarela</td> <td>10 YR 7,5 /14</td> </tr> <tr> <td>Preta</td> <td>N 0,5</td> </tr> <tr> <td>Azul Segurança</td> <td>2,5 PB 4/10</td> </tr> <tr> <td>Vermelho Ciclovía</td> <td>7,5 R 4/14</td> </tr> </table>	Cor	COR MUNSELL	Branca	N 9,5	Amarela	10 YR 7,5 /14	Preta	N 0,5	Azul Segurança	2,5 PB 4/10	Vermelho Ciclovía	7,5 R 4/14	Galão: 3,6 litros Lata: 18 litros
Cor	COR MUNSELL													
Branca	N 9,5													
Amarela	10 YR 7,5 /14													
Preta	N 0,5													
Azul Segurança	2,5 PB 4/10													
Vermelho Ciclovía	7,5 R 4/14													

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

DILUIÇÃO	CAMADAS	SECAGEM
10 a 30% Haus Thinner Acabamento H-80.	1 a 2 camadas, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre camadas.	Máximo 30 minutos (temp. 25°C e umidade relativa do ar de 50%)

RENDIMENTO	FERRAMENTAS
0,4 mm (400 microns) espessura úmida = 45m ² /galão 0,6 mm (600 microns) espessura úmida = 30m ² /galão	Trincha e rolo para pequenas áreas e pulverização por pistola Airless. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>BANDEJA DE PINTURA</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FITA CREPE</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>AIRLESS</p>  </div> </div>

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina Acrílica monocomponente à base solvente.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas.com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
 CNPJ: 18.177.506/0001-36
 ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N
 KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL
 Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000
 INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
 Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
 com um efeito **surpreendente**