

BOLETIM TÉCNICO

HAUS - ESMALTE ALTA PERFORMANCE (DUPLA FUNÇÃO)

Trata-se de acabamento brilhante, acetinado e fosco, com alto poder de cobertura e rendimento. Desempenho superior na linha de esmaltes sintéticos. Apresenta pigmento inibidor de corrosão. Maior durabilidade às intempéries. Produto apresenta ótima cobertura, flexibilidade, dureza, aplicabilidade, rendimento, aderência, abrasão e impermeabilidade.

INDICAÇÃO

Pode ser utilizado em diversos segmentos da indústria como manutenção industrial, revestimento de máquinas e equipamentos, estruturas metálicas, implementos agrícolas, motores, equipamentos sujeitos a baixa agressividade física e química e ao intemperismo.

TEOR DE SÓLIDOS	ACABAMENTO	EMBALAGENS
Por Volume: 45 +/- 2%	Disponível nas cores: Conforme solicitação.	Galão: 3,6 litros Lata: 18 litros

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

DILUIÇÃO	CAMADAS	SECAGEM
10 a 15% com Haus Thinner Acabamento H-80.	1 a 2 camadas, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre camadas. Camada Seca : 45 a 60 micrometros/demão Não pintar com umidade relativa do ar superior a 85%	Ao Toque: 20 a 30 min. Manuseio: 5 a 6 h Lixamento: 24 h

RENDIMENTO	FERRAMENTAS
41 m ² /galão/demão - teórico para uma demão de 45 micrometros.	Revólver (Pressão de 40 a 50 libras)/Airless <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>FITA CREPE</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>AIRLESS</p>  </div> </div>

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Formulado a partir de resinas alquídicas especiais, aditivos especiais, pigmentos orgânicos e inorgânicos de alta qualidade, pigmento anticorrosivo e solventes isento de benzeno.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação accidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site www.haustintas.com.br.

Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
CNPJ: 18.177.506/0001-36
ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N
KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL
Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**
com um efeito **surpreendente**