

## BOLETIM TÉCNICO

### HAUS – PRIMER PU

Primer bicomponente poliuretano, alto sólidos. Apresenta secagem rápida e ótimo lixamento. Boa dureza e flexibilidade, ótimo enchimento de superfícies porosas e irregulares.

#### INDICAÇÃO

Pode ser utilizado em diversos segmentos da indústria como manutenção industrial, revestimento de máquinas e equipamentos, estruturas metálicas, implementos agrícolas, motores, portão e janelas metálicas e madeira.

TEOR DE SÓLIDOS	ACABAMENTO	EMBALAGENS		
50 +/- 2%	Cor Cinza N 6,5 e Branco	<b>Embalagem</b>	<b>Componente A</b>	<b>Componente B</b>
	<b>ASPECTO/BRILHO</b>	0,900L	0,900L	0,225L
	<b>Fosco</b>	3,6L	3,6L	0,900L
		18L	18L	5x0,900L

TEMPERATURA	AO TOQUE	MANUSEIO (PRESSÃO)	INTERVALO DE REPINTURA		CURA TOTAL
			MÍNIMO	MÁXIMO	
15 °C	15 min.	4 horas	5 horas	24 horas	4 dias
25 °C	10 min.	3 horas	4 horas	20 horas	3 dias
35 °C	05 min.	2 horas	3 horas	15 horas	2 dias

ESPESSURA SECA POR DEMÃO	RENDIMENTO TEÓRICO	RENDIMENTO PRÁTICO
30 a 50 microns. Uma a duas demãos cruzadas	40 m <sup>2</sup> /3,6 litros	O rendimento prático varia de acordo com as perdas de material durante a preparação ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado.

#### RELAÇÃO DE MISTURA

PESO	VOLUME
COMP A 100 3	
COMP B 32 1	

Após a mistura deixar a tinta em repouso por 15 minutos no mínimo (TEMPO DE INDUÇÃO). Após aplicar ou proceder a diluição.

#### TEMPO DE VIDA ÚTIL DA MISTURA:

MÁXIMO 8 h A TEMPERATURA DE 25°C

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Utilizar solução desengraxante para limpar a peça a ser aplicada. Se necessário lixar a área a ser pintada, para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar Wash Primer para uma maior aderência, principalmente em substratos do tipo alumínio, galvanizado e zincado.

#### PROPORÇÃO DE MISTURA

4 partes do Primer PU + 1 parte Endurecedor AR-025. Diluição de 25 a 30% de Haus Diluente PU/Poliéster H-88, não utilizar Thinner para sintético, pois pode inibir o processo de secagem do revestimento. NUNCA utilizar outro endurecedor diferente do indicado na embalagem. Prepare somente o necessário para pintar. Tempo de vida do produto catalisado é de no máximo 3 horas.

#### APLICAÇÃO

Pistola – Este método deve ser usado sempre em pintura que exija qualidade de acabamento. O ar comprimido utilizado na pistola deve ser isento de água, óleo ou qualquer contaminante. Utilize bico de 1,4mm. Pressão de 40 a 50 libras.  
Rolo – Usar rolos de lã de carneiro de pelo curto ou de lã sintética. Recomenda-se a aplicação a rolo em duas passadas para obtenção de uma aparência uniforme.

#### COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Formulado a base de resina poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres glicólicos, cargas minerais especiais e aditivos, proporcionando à superfície, acabamento de alta resistência química e dureza.

#### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Produto inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

#### Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA  
CNPJ: 18.177.506/0001-36  
ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N  
KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL  
Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

# HAUS

Elaboração: Danilo Gomes Oliveira  
Revisão: Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**  
com um efeito **surpreendente**