

## BOLETIM TÉCNICO

### HAUS – ZARCÃO LARANJA

Especialmente indicado como fundo anticorrosivo para superfícies ferrosas externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Fácil aplicação e boa aderência.

#### INDICAÇÃO

Indicado para aplicações em superfícies ferrosas, sujeitas a exposição do intemperismo.

TEOR DE SÓLIDOS	ACABAMENTO	EMBALAGENS
Por Volume: 25 +/- 2%	<b>Disponível:</b> Laranja	<b>0,900</b> litros <b>Galão:</b> 3,6 litros <b>Lata:</b> 18 litros

#### PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

##### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

DILUIÇÃO	CAMADAS	SECAGEM
20 a 30% com Haus Thinner Acabamento H-80 ou Haus Aguarrás.	1 a 2 camadas, com intervalo de no mínimo 10 minutos entre camadas.	<b>Ao Toque:</b> 01 a 02 horas <b>Manuseio:</b> 5 a 6 horas <b>Final:</b> 24 horas

RENDIMENTO	FERRAMENTAS
36m <sup>2</sup> /galão/demão	Revólver (Pressão de 40 a 50 libras)/Airless  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>FITA CREPE</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>AIRLESS</p>  </div> </div>

#### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Formulado a partir de resinas alquídicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, cargas minerais, solventes aromáticos isentos de benzeno.

#### ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo esta embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou paravisualização da FISPQ, entre em contato através do nosso Site [www.haustintas.com.br](http://www.haustintas.com.br).

#### Fabricado por:

HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA  
 CNPJ: 18.177.506/0001-36  
 ROD. CEZARIO JOSE DE CASTILHO S/N  
 KM 486 - ZONA RURAL - CEP 15.819-899 - CATANDUVA-SP - BRASIL  
 Químico Responsável: DANILO OLIVEIRA - CRQ: 04495000  
 INDÚSTRIA BRASILEIRA

# HAUS

**Elaboração:** Danilo Gomes Oliveira  
**Revisão:** Thiago Gavério

Sua parede **vai ficar**  
 com um efeito **surpreendente**